

# ISOBLOC S/GS

## (Anwendung Flachkollektoren)

### Technische Spezifikation

Anwendungstemperatur	°C	250
Schmelzpunkt der Fasern	°C	1000
Rohdichte	kg/m <sup>3</sup>	30 – 50
Lineare Schwindung 24h bei 250°C	%	< 1
Bindemittelgehalt	%	0,8
Ki - Index		> 40
Qualität	AGI Q 136	hydrophobiert
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	W/mK	0,40
Spezifische Wärmekapazität	Kj/kg/K	0,84
Brandschutzeigenschaft (DIN 4102, Teil 1; EN 1301-1)	A1	nicht brennbar Prüfbescheid Z-PA-III 4.312
Lieferform (Platten) in mm <sup>(1)</sup>	Länge	1200
	Breite	625
	Dicken	40   50   60   70
Farbe		grün



Es handelt sich bei diesem Werkstoff um eine Dämmplatte aus Steinwolle mit stark vermindertem Bindemittelgehalt für den Einsatz in thermischen Flachkollektoren.

Das Institut für Solartechnik (SPF), Schweiz, hat in seinem vorläufigen Prüfbericht vom 30.10.2001 die Einsatzmöglichkeit dieses Werkstoffes in Flachkollektoren bescheinigt. Es sind durch den Einsatz dieses Werkstoffes keine störenden Kondensationsniederschläge, herrührend von der Wärmedämmung, zu erwarten. **Eine Kaschierung mit schwarzem Glasvlies wird angeboten.**

- (1) Sonderformate und Sonderdicken liefern wir auf Anfrage. Gern fertigen wir nach Ihren Zeichnungen Stanzteile, gefräste Teile oder Zuschnitte.
- (2) Die Klassifikationstemperatur ist nicht gleichzusetzen mit der maximalen Anwendungstemperatur – vor allem, wenn physikalische Bedingungen wie Zug- oder Druckbelastungen eine Rolle spielen. Für Anwendungen als Hochtemperatur-Isolierung müssen grundsätzlich niedrigere Temperaturen angesetzt werden. In diesen Fällen hilft Ihnen unterstützend die Engineering Abteilung unseres Unternehmens.
- (3) Wärmedurchgangsberechnungen zu diesem Material können Sie über unsere Engineering Abteilung anfordern.

**Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Verdeutlichung und sind nicht dazu bestimmt, vertragliche Verpflichtungen zu begründen.**

Weitere Informationen sowie Ratschläge zu spezifischen Details der beschriebenen Produkte erhalten Sie schriftlich bei der Techno-Physik Eng. GmbH (Deutschland). Die Techno-Physik Gruppe entwickelt ihre Produkte ständig weiter und behält sich daher das Recht vor, Produktspezifikationen jederzeit unangekündigt zu ändern. Daher ist der Kunde/Verwender immer dazu verpflichtet sicherzustellen, dass das Material der Techno-Physik Eng. GmbH für seine spezifischen Zwecke geeignet ist. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus laufender Produktion und dienen nur zur Orientierung. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen grundsätzlich das Material zu testen.

**Der Verkauf über eine Gesellschaft der Techno-Physik Gruppe unterliegt den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft, deren Kopie auf Anfrage erhältlich ist.**