

TECHNO-COAT HT 1100 TECHNO-COAT HT 1100 SF (Feuerraumbeschichtung)

Produktinformation

TECHNO-COAT HT 1100 dient der farblichen Gestaltung keramischer Feuerraumauskleidungen, wie zum Beispiel Vermiculit- oder Schamottesteinen. Gleichzeitig wird mit **TECHNO-COAT HT 1100** eine Oberflächenhärtung erreicht.

TECHNO-COAT HT 1100 ist eine Dispersion keramischer Rohstoffe auf wässriger Basis. Die Dispersion ist stark alkalisch und enthält keine organischen Bestandteile.

TECHNO-COAT HT 1100 ist nach der Applikation thermisch bis 1100 °C belastbar.

Anwendung:

Die Kanister sind vor Gebrauch kräftig zu schütteln. Dabei ist darauf zu achten, dass der Inhalt vollständig aufgemischt wird. Anschließend ist die benötigte Menge in eine Farbwanne zu gießen. Zum Auftragen hat sich eine kurzfasrige Lasurrolle bestens bewährt. Ecken und schwer zugängliche Stellen können mit einem handelsüblichen Pinsel beschichtet werden. Zum Spritzen bitte nur **TECHNO-COAT HT 1100 SF** verwenden.

Nach dem Auftragen sind die Feuerraumplatten bei Raumtemperatur über mehrere Stunden zu trocknen.

Folgende Standardfarben stehen zur Verfügung:



silbergrau

ziegelrot

cremeweiß

schwarz

TECHNO-COAT HT 1100 wird in 2,5 l-Kanistern á 4,0 kg ausgeliefert. Die Ergiebigkeit beträgt ca. 10 – 12 m² pro Kanister.

TECHNO-COAT HT 1100 SF wird in 25 kg Hobbocks geliefert.

Lagerung: Frostfrei lagern.

TECHNO-COAT HT 1100 / TECHNO-COAT HT 1100 SF ist im Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

- (1) Sonderformate und Sonderdicken liefern wir auf Anfrage. Gern fertigen wir nach Ihren Zeichnungen Stanzteile, gefräste Teile oder Zuschnitte.
- (2) Die Klassifikationstemperatur ist nicht gleichzusetzen mit der maximalen Anwendungstemperatur – vor allem, wenn physikalische Bedingungen wie Zug- oder Druckbelastungen eine Rolle spielen. Für Anwendungen als Hochtemperatur-Isolierung müssen grundsätzlich niedrigere Temperaturen angesetzt werden. In diesen Fällen hilft Ihnen unterstützend die Engineering Abteilung unseres Unternehmens.
- (3) Wärmedurchgangsberechnungen zu diesem Material können Sie über unsere Engineering Abteilung anfordern.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Verdeutlichung und sind nicht dazu bestimmt, vertragliche Verpflichtungen zu begründen.

Weitere Informationen sowie Ratschläge zu spezifischen Details der beschriebenen Produkte erhalten Sie schriftlich bei der Techno-Physik Eng. GmbH (Deutschland). Die Techno-Physik Gruppe entwickelt ihre Produkte ständig weiter und behält sich daher das Recht vor, Produktspezifikationen jederzeit unangekündigt zu ändern. Daher ist der Kunde/Verwender immer dazu verpflichtet sicherzustellen, dass das Material der Techno-Physik Eng. GmbH für seine spezifischen Zwecke geeignet ist. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus laufender Produktion und dienen nur zur Orientierung. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen grundsätzlich das Material zu testen.

Der Verkauf über eine Gesellschaft der Techno-Physik Gruppe unterliegt den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft, deren Kopie auf Anfrage erhältlich ist.



Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind Handschuhe und Schutzbrille zu tragen. Die Dispersion ist vor Frost zu schützen.

R-Sätze:

- 38 Reizt die Haut
- 36 Reizt die Augen

S-Sätze:

- 24/25 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden
- 26/27 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen, Arzt konsultieren. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.
- 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen
- 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.