

TECHNO-KLEBER HTC

Technische Spezifikation

Anwendungstemperatur	°C	1320
Kurzfristige Belastung	°C	1800
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,69
Konsistenz		pastös
Wärmeausdehnungskoeffizient		$23,4 \times 10^{-6}$
Viskosität	cps	1400
Druckfestigkeit	N/cm ²	350
Biegefestigkeit	N/cm ²	51
Durchgangswiderstand	O/cm	10 ⁸
Wasseraufnahme	%	max. 1
Lagerung		frostfrei
Lieferform (Pulver in Dose) Weitere Lieferformen auf Anfrage	g	100, 250, 1000
Farbe		weiß-grau

Der **TECHNO-KLEBER HTC** ist ein Schnellkleber mit beschleunigter Aushärtung aus Zirkon-Basis (ZrO₂). Verwendbar an Metallen und Keramikteilen. Zum Einbetten von Heizelementen, Isolation von Thermoelementen, Coating für Wickelungen.

Mischverhältnis:

100 Teile Pulver + 35 – 45 Teile destilliertes Wasser

- (1) Sonderformate und Sonderdicken liefern wir auf Anfrage. Gern fertigen wir nach Ihren Zeichnungen Stanzteile, gefräste Teile oder Zuschnitte.
- (2) Die Klassifikationstemperatur ist nicht gleichzusetzen mit der maximalen Anwendungstemperatur – vor allem, wenn physikalische Bedingungen wie Zug- oder Druckbelastungen eine Rolle spielen. Für Anwendungen als Hochtemperatur-Isolierung müssen grundsätzlich niedrigere Temperaturen angesetzt werden. In diesen Fällen hilft Ihnen unterstützend die Engineering Abteilung unseres Unternehmens.
- (3) Wärmedurchgangsberechnungen zu diesem Material können Sie über unsere Engineering Abteilung anfordern.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Verdeutlichung und sind nicht dazu bestimmt, vertragliche Verpflichtungen zu begründen.

Weitere Informationen sowie Ratschläge zu spezifischen Details der beschriebenen Produkte erhalten Sie schriftlich bei der Techno-Physik Eng. GmbH (Deutschland). Die Techno-Physik Gruppe entwickelt ihre Produkte ständig weiter und behält sich daher das Recht vor, Produktspezifikationen jederzeit unangekündigt zu ändern. Daher ist der Kunde/Verwender immer dazu verpflichtet sicherzustellen, dass das Material der Techno-Physik Eng. GmbH für seine spezifischen Zwecke geeignet ist. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus laufender Produktion und dienen nur zur Orientierung. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen grundsätzlich das Material zu testen.

Der Verkauf über eine Gesellschaft der Techno-Physik Gruppe unterliegt den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft, deren Kopie auf Anfrage erhältlich ist.