

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Anorganischer Hochtemperaturkleber auf Silikatbasis, nichtbrennbar, frostempfindlich.



# **THERMAX® BRANDSCHUTZKLEBER**

**Technische Daten**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Brandverhaltensklasse | A1            |
| Farbe                 | beige         |
| Dichte                | ca. 1,6 g/cm³ |

**Anwendung**

Für den trockenen Innenausbau zur Verklebung von **THERMAX®** Brandschutzplatten in allen Bereichen des baulichen Brandschutzes, d.h. Verklebung von Brandschutzplatten untereinander oder mit Stahl, Beton, Mauerwerk, Stein, Holz u.ä.

**Verarbeitung**

Die zu verklebenden **THERMAX®** Brandschutzplatten sollten frei von Staub sein. Sie werden nach sparsamen Kleberauftrag zusammengesprengt und entsprechend der Anwendung verschraubt oder geklemmt. Der Kleberauftrag erfolgt am Besten direkt aus der Tube auf die Klebestelle oder mit einem Zahnspachtel. Überstehender Kleber sollte mit einem Spachtel abgestrichen und nicht breitflächig verspachtelt werden.

**Verarbeitungstemperatur und -zeit**

Die Verklebung ist bei Raumtemperatur in einigen Stunden abgeschlossen; nicht unter +5 °C verarbeiten.

**Verbrauch**

ca. 50 – 70 g/lfm Fuge  
ca. 250 g/m² Oberfläche

**Lagerung**

Frostfrei transportieren und lagern. Bei 20 – 25 °C im verschlossenen Originalgebinde ist der **THERMAX®** Brandschutzkleber ca. 12 Monate lagerfähig.

**Kennzeichnung**

Die Kennzeichnung der Verpackungseinheiten entspricht dem jeweiligen gesetzlichen Stand.

**Lieferform**

850 g Tuben á 21 Stk./Eimer  
1 kg Tuben á 18 Stk./Eimer  
15 kg lose/Eimer